FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JA08150FP

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 20 Novembre 2014 Indice : 001

BECKRYLAC DT6/SC BLANC GAMC 3665 M1341

Code article : PUS24304W

Fonction : Peinture de finition acrylique polyuréthane 2 composants présentant une excellente tenue aux intempéries.

Support d'application : Acier dégraissé, phosphaté, sablé recouvert d'apprêt.

Matériel d'application : Pneumatique, Airmix

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Densité • Extrait sec en poids • COV en g/L	1,27 ± 0.03 53 ± 3% environ 580 g/L

MODE D'EMPLOI

• Référence Base : • Référence Durcisseur : • Référence solvant : • Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	JA08150FP / PUS24304W CP03003/ DUS70130C DL03019/SOS80076C 100/30/5

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : JA08150FP

Classification : famille I – Classe 6a

Date : 20 Novembre 2014 Indice : 001

MISE EN ŒUVRE

• Diluant préconisé :	DL03019/SOS80076C
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur lentement sous agitation. Puis diluer sous agitation.
• Viscosité d'application du produit prêt à l'emploi:	28 -32 s à la Coupe Afnor 4 à 20°C
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 15°C à 30°C Hygrométrie maximale : 0 < %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à l'étuve : Désolvatation 20 minutes air suivi de 30 minutes à 80°C ou 60 minutes à 70°C ou 120 minutes à 60°C Pour d'autres conditions de séchage nous contacter.

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 45 ± 5 µm
- Brillance spéculaire sous 60° : < 10UB

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Températures limites de transport : -5 à 40°C
- Délai de péremption : 18 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815